

★必須項目
☆選択項目

10. マフラー・ストール類

試験項目		判定基準		特例判定基準・対象品及び備考
耐洗濯性	☆耐洗濯性 JIS-L-1930 取扱表示に従う (132よりも強い表示 の場合はそれに従う) 平干し	製品寸法変化率	-6~+3%	・水洗い可商品に適用 ・「クレープ(楊柳・縮緬等)」の製品の巾方向は-15~0% 【洗濯・乾燥方法の特例】
		外観・縫製	異常が無いこと	
		変退色	4級以上	・110手洗い表示の製品は「C3G法ネット」
		ブリード(白場汚染)	4-5級以上	・蛍光増白剤による変退色はその都度明記し合否 判定から除外。但し3級以下は無蛍光洗剤使用等の 注意表示を付けること。
		斜行(%以内)	織物 3% 編物 7%	
	☆耐商業ウエット クリーニング性 JIS-L-1931-4 W1~W3法(又はCW1 ~CW3法) 取扱表示に従う	製品寸法変化率	±3%	・スリット・前割れ・ﾀ方向の柄がある製品は斜行5%以内 ・家庭洗濯不可かつウエットクリーニング可の商品に適用
		外観・縫製	異常がないこと	
		変退色	4級以上	
		ブリード(白場汚染)	4-5級以上	
耐商業 ドライ性	☆耐商業ドライ クリーニング性 JIS-L-1931 P2又はF2 取扱表示に従う	製品寸法変化率	±3%	・ドライクリーニング可商品に適用
		外観・縫製	異常がないこと	
		変退色	4級以上	
		ブリード(白場汚染)	4-5級以上	
染色堅ろう度試験	★耐光	変退色	3級以上	・蛍光増白剤の黄変は合否判定より除外 ・毛30%以上は4級以上(淡色は除く)
	☆洗濯	変退色/汚染	4級以上/3級以上	・ブリード及び白場汚染が認められないこと
		汚染	(*1) 4級以上	
	★水	変退色/汚染	4級以上/3級以上	・ドライクリーニング可表示のものに適用 ・ブリード及び白場汚染が認められないこと
		汚染	(*1) 4級以上	
	★汗	変退色/汚染	4級以上/3級以上	・異色濃淡の組合せ以外の「毛・絹70%以上含む もの」は汚染2-3級 ・ブリード及び白場汚染が認められないこと
		汚染	(*1) 4級以上	
	★摩擦	乾燥	4級以上	・濃色・特殊プリント・起毛品の場合3-4級 ・濃色・特殊プリント・起毛品の場合2級
		湿潤	2-3級以上	
	☆ドライクリーニング	変退色/汚染	4級以上/3-4級以上	・ドライクリーニング可表示のものに適用 ・ブリード及び白場汚染が認められないこと
汚染		(*1) 4級以上		
色泣き	汚染	4-5級以上		
酸素系漂白	変退色	4級以上	・酸素系漂白表示品に適用	
物性	ピリング	織10H 編5H	3級以上	
	毛羽付着		3級以上	・表、裏起毛(薄起毛含)、獣毛に適用

【注意】

(*1): 異色濃淡組合せ品に適用

※試験基準は予告なしで変更する場合がありますから、ご不明な点がございましたら当センターまでご連絡をください。