

★必須項目
☆選択項目 無印は任意

12. ネクタイ

試験項目		適用規格	判定基準		特例判定基準・対象品及び備考	
製品検査	★組成表示		家庭用品品質表示法	適正であること		
	★原産国表示		不当景品類および不当表示防止法	適正であること		
	★外観・縫製			異常がないこと		
	☆耐洗濯性 取扱い表示の方法に従う	JISL1930	外観・縫製		異常がないこと	・水洗い可表示に適用 ・乾燥は取扱い表示の方法で行う
			寸法変化率		長さ方向 ±3%	
			変退色		4級以上	
			ブリード		4-5級以上	
			パッカリング(織)		3級以上	
	☆耐商業ウエットクリーニング性 取扱い表示の方法に従う	JIS-L-1931-4 W1~W3 法(又はCW1~CW3法)	外観・縫製		異常がないこと	・家庭洗濯不可かつウエットクリーニング可の商品に適用
			寸法変化率		長さ方向 ±2%	
			変退色		4級以上	
			ブリード		4-5級以上	
		パッカリング(織)		3級以上		
☆耐商業ドライクリーニング性 取扱い表示の方法に従う	JISL1931 P2又はF2	外観・縫製		異常がないこと	・ドライクリーニング可表示に適用	
		寸法変化率		長さ方向 ±2%		
		変退色		4級以上		
		ブリード		4-5級以上		
		パッカリング(織)		3級以上		
生地堅牢度	★耐光(第3露光法)	JISL0842	変退色	3級以上	蛍光増白剤の黄変は判定より除外	
	☆洗濯	JISL0844	変退色/汚染	4級以上/3級以上	・水洗い可表示に適用	
			汚染	(1)3-4級以上	・毛:絹50以上の混用品は、汚染2-3級以上	
	★汗	JISL0848	変退色/汚染	4級以上/3級以上	異色濃淡の組み合わせ以外の毛及び絹30%以上を含む素材・フロッキー加工は、汚染2級以上	
			汚染	(1)3-4級以上		
	★摩擦	JISL0849 II形	乾燥	3-4級以上	絹・麻・綿濃色・スエード加工・デニム(インディゴ)顔料・フロッキー・プリントは、乾燥3級以上、湿潤1-2級以上	
			湿潤	2級以上		
	☆ドライ	JISL0860	変退色/汚染	4級以上/3級以上	ドライクリーニング可表示に適用	
汚染			(1)3-4級以上			
☆水滴下	JISL0853	変退色	4-5級以上	毛・絹・レーヨン・リヨセル合計50%以上の製品に適用		
酸素系漂白	JISL0889	変退色	4級以上	・酸素系漂白表示品に適用		
安全	混用率	JIS L 1030-1、JIS L 1030-2				
	遊離ホルムアルデヒド	JISL1041	出生後24ヶ月以内の乳幼児用のもの A-Ao 0.05以下 300 μg/g(ppm)以下		・全色全パーツ(素材・副資材・付属品)が基準値以内であることを保障すること(製品での試験を必ず行うこと)	
	特定芳香族アミン		30mg/kg以下		厚労省令による	

【注意】

(1)異色濃淡組み合わせ品に適用

※試験基準は予告なしで変更する場合がありますから、ご不明な点がございましたら当所までご連絡をください。