

★必須項目
☆選択項目 無印は任意

13. 帽子

| 試験項目 | | 適用規格 | 判定基準 | | 特例判定基準・対象品及び備考 | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| 製品検査 | ★組成表示 | | 都消費生活条例 | 適正であること | | | |
| | ★取扱表示 | | 都消費生活条例 | 適正であること | | | |
| | ★サイズ表示 | | 頭囲 | 適正であること | | | |
| | ★原産国表示 | | 不当景品類および不当表示防止法 | 適正であること | | | |
| | ★外観・縫製 | | 縫製検査標準規格 | 異常がないこと | | | |
| | ★耐洗濯性 (製品で実施) 取扱い表示の方法に 従う | JISL1930 | 外観・縫製 | 異常がないこと | | 編地(回復性のあるものは除外)、織地、 合成皮革 ・乾燥は取扱い取扱い表示の方法に従う | |
| | | | 寸法変化率 | 頭囲 ±3% | 編地(回復性のあるものは除外)、織地の 特殊プリント製品(顔料、ラバー等)コーティ ング、フロッキー、ボンディングの加工製品に適用、水洗い可の合成 皮革、マンウオシャブル表示商品 | | |
| | | | 変退色 | 4級以上 | | | |
| | | | ブリード | 4-5級 以上 | | | |
| | ☆耐洗濯性(5回) (製品で実施) | JISL1930 C4M 吊干し | 外観・縫製 | 風合い・外観変化が少ないこと | | 編地(回復性のあるものの寸法変化率は除外)、織地の 特殊プリント製品(顔料、ラバー等)コーティ ング、フロッキー、ボンディングの加工製品に適用、水洗い可の合成 皮革、マンウオシャブル表示商品 ・110手洗い表示の製品は「C3G法ネット」 ネット表示の場合は表示に従う | |
| | | | 寸法変化率 | 頭囲 ±3% | 編地(回復性のあるものの寸法変化率は除外)、織地の 特殊プリント製品(顔料、ラバー等)コーティ ング、フロッキー、ボンディングの加工製品に適用、水洗い可の合成 皮革、マンウオシャブル表示商品 | | |
| | | | 変退色 | 3級以上 | | | |
| | | | ブリード | 4-5級 以上 | | | |
| | ☆耐商業ウェット クリーニング性 取扱い表示に従う | JIS-L- 1931-4 W1~W3 法(又は CW1~ CW3法) | 外観・縫製 | 異常がないこと | | ・家庭洗濯不可かつウェットクリーニング可の商品に適用 | |
| | | | 寸法変化率 | 頭囲 ±2% | 編地(回復性のあるものの寸法変化率は除外)、織 地の特殊プリント製品(顔料、ラバー等)コーティ ング、フロッキー、ボンディングの加工製品に適用、 合成皮革 | | |
| | | | 変退色 | 4級以上 | | | |
| | | | ブリード | 4-5級 以上 | | | |
| | ☆耐商業ウェット クリーニング性(5回) 取扱い表示に従う | JIS-L- 1931-4 W1~W3 法(又は CW1~ CW3法) | 外観・縫製 | 異常がないこと | | 編地(回復性のあるものの寸法変化率は除外)、織 地の特殊プリント製品(顔料、ラバー等)コーティ ング、フロッキー、ボンディングの加工製品に適用、 合成皮革 | |
| 寸法変化率 | | | 頭囲 ±2% | 編地(回復性のあるものの寸法変化率は除外)、織 地の特殊プリント製品(顔料、ラバー等)コーティ ング、フロッキー、ボンディングの加工製品に適用、 合成皮革 | | | |
| 変退色 | | | 3級以上 | | | | |
| ブリード | | | 4-5級 以上 | | | | |
| ☆耐商業ドライ クリーニング性 取扱い表示に従う | JISL1931 P2又はF2 | 外観・縫製 | 異常がないこと | | 編地(回復性のあるものは除外) 織地、合成皮革 | | |
| | | 寸法変化率 | 頭囲 ±2% | 編地(回復性のあるものは除外)、織 地の特殊プリント製品(顔料、ラバー等)コーティ ング、フロッキー、ボンディングの加工製品に適用、 合成皮革 | | | |
| | | 変退色 | 4級以上 | | | | |
| | | ブリード | 4-5級 以上 | | | | |
| ☆耐商業ドライ(3回) クリーニング性 取扱い表示に従う | JISL1931 P2又はF2 | 外観・縫製 | 異常がないこと | | 編地(回復性のあるものの寸法変化率は除外)、織 地の特殊プリント製品(顔料、ラバー等)コーティ ング、フロッキー、ボンディングの加工製品に適用、 合成皮革 | | |
| | | 寸法変化率 | 頭囲 ±2% | 編地(回復性のあるものは除外)、織 地の特殊プリント製品(顔料、ラバー等)コーティ ング、フロッキー、ボンディングの加工製品に適用、 合成皮革 | | | |
| | | 変退色 | 3級以上 | | | | |
| | | ブリード | 4-5級 以上 | | | | |
| 生地 | ★耐光(第3露光法) | JISL0842 | 変退色 | 4(3)級以上 | () 淡色に適用。蛍光増白剤の黄変は判定より除外 | | |
| | ☆洗濯 | JISL0844 | 変退色/汚染 | 4(3-4)級以上/3(2-3)級以上 | 水洗い可の表示に適用() デニム素材 | | |
| | | | 汚染 | 4級以上 | 異色濃淡組合せ | | |
| | ★汗 | JISL0848 | 変退色/汚染 | 4級以上/3(2-3)級以上 | ドライのみ表示のものは除外。() 毛・絹30%以上に適用 | | |
| | | | 汚染 | 4級以上 | 異色濃淡組合せ | | |
| | ☆水 | JISL0846 | 変退色/汚染 | 4(3-4)級以上/3(2-3)級以上 | ドライのみ表示のものに適用。() 毛・絹30%以上に適用 | | |
| | | | 汚染 | 4級以上 | 異色濃淡組合せ | | |
| | ★摩擦 | JISL0849 | 乾燥 | 3-4級(3)以上 | () 濃色・特殊プリント・起毛品及びデニム・別珍・コル天 | | |
| | | | 湿潤 | 2-3(2)級以上 | () 濃色・特殊プリント・起毛品に適用 デニム・別珍・コル天1-2級 | | |
| | ☆ドライ | JISL0860 | 変退色/汚染 | 4級以上/3級以上 | ドライクリーニング可表示のもの | | |
| | | | 汚染 | 4級以上 | 異色濃淡組合せ | | |
| | ☆汗耐光 酸素系漂白 | JISL0888B法 | 変退色 | 3級以上 | セルロース系30%以上に適用 | | |
| JISL0889 | | 変退色 | 4級 以上 | ・酸素系漂白表示品に適用 | | | |
| 物性 | ピリング | JISL1076A法 | 織10H/編5h | 3級以上 | 抗ピル表示商品 | | |
| 機能性 | 毛羽付着 | | セロテープ法 | 3級以上 | 起毛加工の生地、獣毛 | | |
| | ☆紫外線遮蔽性 | アパ対協法 | 遮蔽率 | 90%以上 | 機能性をうたったもの | | |
| | 混用率 | JIS L 1030~1031 | | | 繊維製品に適用 | | |
| 安全 | ☆遊離ホルムアルデ | JISL1041 | 出生後24ヶ月以内の乳幼児用のもの A-Ao 0.05以下 300 μg/g(ppm)以下 | | ・全色全ハーツ(素材・副資材・付属品)が基準値以 内である ことを保障すること(製品での試験を必ず行うこ と) | | |
| | 特定芳香族アミン | | 30mg/kg以下 | | 厚労省令による | | |

※試験基準は予告なしで変更する場合がありますから、ご不明な点がございましたら当所までご連絡をください。