

★必須項目  
☆選択項目

# 8. パンツ・スラックス類

試験項目		判定基準		特例判定基準・対象品及び備考		
耐洗濯性	☆耐洗濯性 JIS-L-1930 取扱い表示に従う (132よりも強い表示の場合にはそれに従う) 吊干し	製品寸法変化率	織地 編地	吊干し	丈 ±3% 巾 -5~+3%	・編地製品は洗濯前製品重量を測定し明記する。 ・「クレープ(楊柳・縮緬等)」の製品の巾方向は-15~0% 【洗濯・乾燥方法の特例】 ・110手洗い表示の製品は「C3G法ネット」 ・蛍光増白剤による変退色はその都度明記し合否判定から除外。但し3級以下は無蛍光洗剤使用等の注意表示を付けること。
				丈 ±3% 巾 -6~+3%		
		外観・縫製		異常がないこと		
		変退色		4級 以上		
		ブリード(白場汚染)		4-5級 以上		
	☆繰返し5回洗濯 JIS-L-1930 C4M吊干し	製品寸法変化率	織物 3% 編物 7%	斜行(%以内)	3級 以上	・スリット・前割れ・疋方向の柄がある製品は斜行5%以内 ・織地製品に適用 ・特殊プリント(顔料・ラバー等)、合成皮革、コーティング、フロッキー、ボンディング製品等に適用
				バッカリング	4級 以上	
		外観		異常がないこと		
		変退色		1回後 4級 以上 5回後 3級 以上		
		ブリード(白場汚染)		4-5級 以上		
耐商業ウエットクリーニング性	☆耐商業ウエットクリーニング性 JIS-L-1931-4 W1~W3法(又はCW1~CW3法) 取扱い表示に従う	製品寸法変化率	紳士スーツ ±2% その他製品 ±3%	外観・縫製	異常がないこと	・家庭洗濯不可かつウエットクリーニング可の商品に適用
				変退色	4級 以上	
		ブリード(白場汚染)		4-5級 以上		
		バッカリング		4級 以上		
		外観		異常がないこと		
	☆繰返し3回 JIS-L-1931 W1~W3法(又はCW1~CW3法) 取扱い表示に従う	製品寸法変化率	紳士スーツ ±2% その他製品 ±3%	変退色	1回後 4級 以上 3回後 3級 以上	・特殊プリント(顔料・ラバー等)、合成皮革、コーティング、フロッキー、ボンディング製品等に適用
				ブリード(白場汚染)	4-5級 以上	
		外観		異常がないこと		
		変退色		1回後 4級 以上 3回後 3級 以上		
		ブリード(白場汚染)		4-5級 以上		
耐商業ドライクリーニング性	☆耐商業ドライクリーニング性 JIS-L-1931 P2又はF2 取扱表示に従う	製品寸法変化率	紳士スーツ ±2% その他製品 ±3%	外観・縫製	異常が無いこと	・ドライクリーニング可商品に適用
				変退色	4級 以上	
		ブリード(白場汚染)		4-5級 以上		
		バッカリング		4級 以上		
		外観		異常がないこと		
	☆繰返し3回 JIS-L-1931 P2又はF2 取扱表示に従う	製品寸法変化率	紳士スーツ ±2% その他製品 ±3%	変退色	1回後 4級 以上 3回後 3級 以上	・特殊プリント(顔料・ラバー等)、合成皮革、コーティング、フロッキー、ボンディング製品等に適用
				ブリード(白場汚染)	4-5級 以上	
		外観		異常がないこと		
		変退色		1回後 4級 以上 3回後 3級 以上		
		ブリード(白場汚染)		4-5級 以上		
染色堅ろう度試験	★耐光	変退色	3級 以上	・蛍光増白剤の黄変は合否判定より除外 ・毛30%以上は4級以上(淡色は除く)		
	☆洗濯	変退色/汚染	4級 以上/3級 以上	・水洗い可表示のものに適用		
	汚染	(*) 4級 以上				
	☆水	変退色/汚染	4級 以上/3級 以上	・ドライクリーニング可表示のものに適用		
	汚染	(*) 4級 以上				
	★汗	変退色/汚染	4級 以上/3級 以上	・異色濃淡の組合せ以外の「毛・絹70%以上含むもの」は汚染2-3級		
	汚染	(*) 4級 以上				
	★摩擦	乾燥	4級 以上	・濃色・特殊プリント・起毛品の場合3-4級、デニム・別珍・コル天3級		
	湿潤	2-3 級以上				
	☆ドライクリーニング	変退色/汚染	4級 以上/3-4級 以上	・濃色・特殊プリント・起毛品の場合2級、デニム・別珍・コル天1-2級		
	汚染	(*) 4級 以上				
	色泣き	汚染	4-5級 以上	・セルロース系繊維を含む「スラックス・パンツ」に適用		
	汗耐光	変退色	3級 以上			
	塩素処理水	変退色	3級 以上	・セルロース系繊維を含む「パンツ」に適用		
	酸素系漂白	変退色	4級 以上	・酸素系漂白表示品に適用		
毛羽付着	3級以上 合繊フリースは、3.5級以上		・表、裏起毛(薄起毛含)、獣毛に適用			
ピリング	織10H 編5H	3級 以上	・毛混の「スラックス・パンツ」に適用			
パイル保持性	60% 以上		・コル天・別珍に適用			
引張強さ	タテ/ヨコ	196N 以上				
引裂強さ	タテ/ヨコ	9.8N 以上				
摩擦強度 (E法)	毛10000回以上(スーツ20000回以上)		・絹8000回以上、その他は、ユニバーサル法100回以上			
滑脱抵抗力	厚地(200g/m <sup>2</sup> 以上) 5mm以下 薄地(200g/m <sup>2</sup> 未満) 3mm以下		・絹織物、サテン、織密度の粗い製品に適用 ・荷重は厚地117.7N、薄地49.0N			
スナッグ	3級 以上		・糸が布面に浮いた組織の物、引掛り易いと思われる物			
破裂強さ	300kPa 以上					
安全	遊離ホルムアルデヒド	出生後24ヶ月以内の乳幼児用のもの A-Ao 0.05以下 300 μg/g(ppm) 以下		・全色全パンツ(素材・副資材・付属品)が基準値以内であることを保障すること(製品での試験を必ず行うこと)		

【注意】  
 ・付属は染色堅ろう度の「水試験」及び洗濯又はドライクリーニング試験を行う。  
 ・テープ・バイキング類等は、摩擦試験(乾・湿)も行う。  
 (\*1)異色濃淡組合せ品に適用

※試験基準は予告なしで変更する場合がありますから、ご不明な点がございましたら当センターまでご連絡をください。